

FIX – Vorlegeband für Verglasungen

Produktinformation

2H Fixband ist ein vielseitig einsetzbares Dichtungs- und Vorlegeband. Es besteht aus selbstklebend ausgerüstetem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff und zeichnet sich durch seine Feinporigkeit und besondere Ansmiegsamkeit aus. Diese Eigenschaft und eine gleichbleibende hohe Produktqualität ermöglichen rationelle und sichere Lösungen für ein breites Spektrum von Industrie- und Bauanwendungen.

Anwendung

2H Fixband ist bestens geeignet zum

- Abdichten
- Dämpfen
- Dämmen
- Weichlagern

Aufgrund seiner besonderen Produkteigenschaft ist **2H Fixband** vielseitig einsetzbar, z.B. in den Bereichen:

- Trapezblech- und Metallbau
- Holz-, Massiv- und Fertigteilbau
- Fensterbau
- Trocken- und Trennwandbau
- Klima und Lüftungstechnik
- Haushaltsgeräte
- Waggon- und Containerbau
- Maschinen- und Apparatebau

Ausführungen

- Einseitig selbstklebend
- Fixband: mit silikonisierter Folie für Fixmontage

Service

- Standardlieferung kurzfristig ab Lager
- Eigene Abmessung und Schnittbreiten auf Anfrage
- Kompetente kaufmännische und technische Beratung

Abmessung

- Stärke: 2-10 mm
- Breite: 7-70 mm
- Sonderabmessung möglich

Lieferform

Rollenware:
 Rollenlänge 20 m (2-3 mm Materialstärke)
 Rollenlänge 10 m (ab 4 mm Materialstärke)
 Verpackungseinheit: 10 Rollen



FIX – Vorlegeband für Verglasungen

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Materialbeschreibung		geschl. -zelliger, vernetzter PE-Weichschaumstoff
Farbe		Anthrazit, Weiß
Stauchhärte	ISO 844	
Stauchung 10 %		kPA 15
Stauchung 25 %		kPA 35
Stauchung 50 %		kPA 95
Temperaturbeständigkeit		ca. -40 °C bis ca. +80 °C
Wärmeleitfähigkeit	ISO 2581	Sonderzeichen 10, tr </-0.040 W/m SZ K
Wasseraufnahme (7 Tage)		</-1,0 Vol. %
Wasserdampfdurchlässigkeit (Dichte)	ISO 1663	SZ SZ 1,1 g/m ² x 24 h (5 mm, 23 °Cm 0-85 % r.F.)
Brandverhalten	DIN 4102	B2
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Anforderung erfüllt
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur		+5 °C bis +20 °C